










PRIMER антикоррозионный

Назначение: для первичного грунтования кузова автомобиля перед окраской эмалями "VIKA-синтал" (МЛ-1110; МЛ-12; Vika-60).

Цвет: 

Продукты	PRIMER антикоррозионный, Сольвент.		
Подложки	Сталь; Полиэфирные шпатлевки VIKA; Отшлифованное заводское покрытие.		
 Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка P280-P320.		
Условия нанесения	Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %.		
Разбавление	Разбавитель VIKA 60		
 Вязкость при нанесении	16 - 18 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
 Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.
	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
	Допускается нанесение кистью		
 Число слоев	1 - 2		
Толщина покрытия	16-20 мкм/1 слой, 32-40 мкм/2 слоя		
 Сушка	Монтажная прочность	20°C	
	До окраски эмалью	1 час.	
	До шлифования	6 час.	
 Шлифовка	Сухая P320-P400 Мокрая P800-P1000		
Очистка оборудования	Сольвент, Растворитель 646/647. Разбавитель VIKA 60		

Фасовка: 0,5; 1 кг.

ТУ 2312-216-49404743-2004