



ЗАО «Завод «Интер-Колор»
г. Ростов-на-Дону, Таганрогская, 138

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Грунт-эмаль 3 в1

ТУ 2312-203-05744283-2005

Цвет: Красный

Дата изготовления: август 2019

Наименование показателя	Норма	Результат
Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой	Соответствует
Цвет пленки	Жёлтый	Соответствует
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°С, с не менее	60-100	95
Массовая доля не летучих веществ, %	53-60	55
Степень перетирав, мкм, не более	25	20
Степень разбавления до вязкости 22-24 по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, % не более	20	20
Время высыхания до степени 3 при t (90±5)°С, мин, не более При температуре (18-22)°С, ч, не более	35	35
	3	3
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, условные единицы, не менее	0,35	0,35
Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
Стойкость пленки статистическому воздействию воды при t (+20±2)°С, час, не индустриального масла 3% раствора хлоритового натрия	48	48
	24	24
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50	50

Продукция соответствует ТУ 2312-203-05744283-2005

На маркировке нанесён знак опасности класса 3.

Классификационный шифр ООН 1263