Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
426057, пр. им. Дерябина, 2/209
Почтовый адрес: г.Ижевск, 426067, а/я 800
Тел./факс 8 (3412) 32-01-78
e-mail: decopro18@mail.ru, decopro@bk.ru
www.decopro18.ru

от 10 июня 2015 года

ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ЗОЛОТОГО ПЕСКА (ТУ 2316-001-16895884-2013)

БУРАНО

ПРИМЕНЕНИЕ

«Бурано» - удивительное благородное декоративное покрытие, с помощью которого можно создавать восхитительные эффекты перламутра и песчаных пляжей.

С помощью «Бурано» интерьер становится изысканным и оригинальным, а само покрытие очень надежным и прочным.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным ровным и гладким. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, выступающих частей, старых клееных покрытий, обоев, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием, обезжирить (финишную доводку поверхностей выполнить водно-дисперсионной шпатлевкой). Нанести " Primer".

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5^{0}С и не выше +25^{0}С.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению.

1. На подготовленную поверхность нанести "Суппорто". Наносить велюровым валиком в два слоя. После полного высыхания основания (по истечении 24 часов) поверхность готова к нанесению финишного слоя.

2. Наносить "Бурано" следует плоской натуральной кистью, набирая небольшое количество материала (на 3-4 мазка), хаотичными перекрестными или направленными движениями, в зависимости от желаемого рисунка. Через 2-3 минуты слегка пригладить пластиковым шпателем.

СВОЙСТВА

Без резкого запаха, готова к применению, высокая адгезия, паропроницаемая, высокая влагостойкость, высокая прочность, пожаробезопасное, не содержит растворителей, экологически чистая.

РАСХОД

Средний расход на однослойное покрытие:
«Бурано»……от 0,2 кг/м^2
«Суппорто»……от 0,4 кг/м^2
В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала……	Пленка с неоднородной поверхностью;
PH……	не менее 7,5;
Массовая доля нелетучих веществ……	не менее 47%;
Условная вязкость при температуре 20±0,5°С……	не менее 24с;
Стойкость пленки к стат.воздействию воды при температуре 20±0,5°С ……	не менее 24ч;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°С……	не более 30 минут;
Температура эксплуатации……	+5°С +30°С

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал хранят и перевозят в плотно закрытой таре при температуре +5^{0}С. Гарантийный срок в заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления. НЕ ХРАНИТЬ продукт в разведенном или колерованном виде.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро.
«Бурано»……1кг,5 кг
«Суппорто»……5 кг

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Производитель не несет ответственность за перерасход материала и дефекты, возникшие в случае несоблюдения технологий нанесения.