



Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
426057, пр. им. Дерябина, 2/209  
Почтовый адрес: г.Ижевск, 426067, а/я 800  
Тел./факс 8 (3412) 32-01-78  
e-mail: decopro18@mail.ru, decopro@bk.ru  
www.decopro18.ru



от 10 июня 2015 года

(ТУ 2316-001-16895884-2013)

## ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

# РОСЕЛЛО

### ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное структурное покрытие для внутренней отделки, создающее однородную легкую шероховатую поверхность, воспроизводит эффект речной ряби или морской волны, при механическом нанесении - эффект "попкорна".

Использование лессирующего состава "Алоне" придаст рисунку выразительность и подчеркнет глубину рельефа, а "Баглиоре" придаст помещению оригинальный облик.

Применяется в больших общественных помещениях, в офисных и жилых помещениях, кафе, дискотеках, гостиницах, магазинах и т.д.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, ровной, сухой. Глянцевые поверхности и отслаивающихся места необходимо зачистить скребком или щёткой. Финишную доводку поверхностей выполнить водно-дисперсионной шпатлевкой, нанести "Primer".

### НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C. До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать, для нанесения фасадным пистолетом разбавить водой не более 10% от массы. При необходимости колеровать универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

"Роселло" наносится шпателем, валиком или фасадным пистолетом.

**1. Нанесение:** Наносить шпателем или кельмой из нержавеющей стали (применение инструмента из обычной стали не допускается) тонким слоем. Укрывать при этом за один прием 3-4м<sup>2</sup> поверхности. Формировать рисунок следует сразу после нанесения при помощи того же инструмента или жесткой кисти, пленки, в зависимости от требуемого эффекта. Так же для создания рисунка могут использоваться фактурные шпатели. Не давая краям участка подсохнуть продолжать нанесение.

**2. Нанесение валиком:** Материал кельмой или шпателем из нержавеющей стали распределяется по поверхности равномерным слоем толщиной 1-3мм (толщина зависит от желаемого рисунка и степени рельефности покрытия). Сразу после этого покрытие раскатывается фактурным валиком в одном направлении (для достижения равномерности не менее 3-х проходов валика по одному месту).

**3. Нанесение фасадным пистолетом:** Наполните бачок пистолета материалом "Роселло". Нанесите покрытие на небольшой участок подготовленной поверхности. Добивайтесь равномерности нанесения покрытия сменой сопел, регулировочным винтом и добавлением небольшого количества воды. Образовавшийся набрызг может быть слегка приглажен шпателем после высыхания в течение 15-20 минут после нанесения.

При использовании на одном объекте колерованного материала разных партий необходимо сначала полностью использовать одну партию, только после этого начинать работу с другой.

**Не допускается** использование материала разных партий на захватках, расположенных на одной плоскости! В исключительных случаях, для исключения цветовой неоднородности при переходе от одной партии к другой, необходимо 3 ведра материала из предыдущей партии смешать с 2 ведрами материала новой партии.

Если материал был колерован в массе, после высыхания покрытие готово к эксплуатации. При использовании не колерованного состава, выполняется последующая поверхностная окраска водно-дисперсионными красками.

Для придания фактуре большей выразительности после высыхания покрыть лессирующим составом "Алоне" или "Баглиоре" и растушевать губкой или рукавицей, для придания благородной "потертости" можно использовать мелкую наждачную бумагу.

Для применения на поверхностях, подвергающихся частой чистке рекомендуется наносить, в качестве защитного покрытия, один или два слоя лака.

### СВОЙСТВА

Без резкого запаха, готово к применению, скрывает мелкие дефекты основания, высокая адгезия, высокая влагостойкость, паропроницаемое, пожаробезопасно, не содержит растворителей, экологически чистое.

### РАСХОД

Средний расход от 1 кг/м<sup>2</sup>.  
В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала.....	густая однородная масса;
Жизнеспособность.....	не менее 30 минут;
Массовая доля нелетучих веществ.....	не менее 67%;
Адгезия (прочность сцепления с основанием).....	не менее 0,56 МПа;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C.....	не более 60 минут;
Температура эксплуатации.....	+5°C +40°C

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал хранят и перевозят в плотно закрытой таре при температуре +5°C. Гарантийный срок в заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

### УПАКОВКА

Пластиковое ведро. 15 кг.

**\*ПРИМЕЧАНИЕ:** Производитель не несет ответственность за перерасход материала и дефекты, возникшие в случае несоблюдения технологий нанесения.