



## ABC 500 PERFORMANS SILICONIZED SEALANT

### 1 - ОПИСАНИЕ

- ABC 500 PERFORMANS SILICONIZED SEALANT - это однокомпонентный акриловый силиконизированный герметик. Он обладает характеристикой сопротивления дождю

### 2 - СВОЙСТВА

- Очень простое применение.
- После вулканизации образует водонепроницаемый пластиковый эластичный герметик.
- Устойчив к дождю.
- Отличная адгезия к влажным и абсорбирующим субстратам.
- Морозостойкость при транспортировке до -5 ° C.
- Без растворителя.
- Устойчивость к УФ

### 3 - ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для уплотнения трещин, щелей, швов и соединительных муфт, которые имеют максимальное движение 15%. Монтаж деревянных, ПВХ и алюминиевых столярных изделий.
- Уплотнение оконной и дверной рамы к кладке.
- Не подходит для участков, подверженных постоянному погружению в воду или участков, которые полностью погружены.

### 4 - УПАКОВКА

- Картриджи по 500 г. (30 шт.)
- Колбасы 400 мл-600 мл

### 5 - ЦВЕТ

- Белый
- Черный
- Серый
- Коричневый
- Золотой дуб

### 6 - СРОК ХРАНЕНИЯ

- 18 месяцев в неоткрытой упаковке в прохладном, сухом месте хранения при температуре от + 5 ° C до + 25 ° C

## 7 – ПРИМЕЧАНИЯ

- Не допускайте замораживания. Храните в недоступном для детей месте.
- Все испытания с удлинением и прочностью на растяжение выполняются в условиях ASTM D 412 C.

## 8 - БЕЗОПАСНОСТЬ

- Для получения информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и удалению химических продуктов пользователи должны обратиться к последнему листу данных о безопасности материалов, содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью

## 9 - ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Химическая основа	Акриловая полимерная
Система отверждения	Влажная
Плотность влаги	1,52 ± 0,03 г / см <sup>3</sup>
Время до потери клейкости	30-40 мин. (23 ° C% 50)
Скорость отверждения	2 мм / 24 часа (23 ° C,% 50 R.H.)
Температура применения	от + 5 ° C до + 25 ° C
pH	8-9
Усадка объема	28%
Потеря веса	% 25 ± 3 гр / см <sup>3</sup>
Удлинение	>% 400
Удлинение 100%	≥ 0,20 МПа
Макс прочность на растяжение	≥ 0,30Мра
Прочность на растяжение	≥ 0,10 МПа

## 10 - ПРАВОВЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Информация и, в частности, рекомендации, касающиеся применения и конечного использования продуктов ABC KİMYA, даны добросовестно на основе текущих знаний и опыта ABC KİMYA в продуктах при правильном хранении, обработке и применяется в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями ABC KİMYA. ABC KİMYA оставляет за собой право изменять свойства своих продуктов