

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Традиционный яхтенный лак, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей. Ему свойственны отличная гибкость, легкость нанесения, сохранение хорошего блеска, стойкость к помутнению и потускнению. Высокопрозрачное покрытие особенно подходит для более светлой древесины.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YVA202
Вид поверхности	Зеркальный глянец
Удельный вес	0.93
Твёрдые компоненты	52%
Типичный срок хранения	2 годы
VOC (в комплекте)	352 грамм/литр
Размер комплекта	375 мл, 750 мл, 2.5 литр

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Сухое на ощупь	16 часы		10 часы		5 часы		3 часы	
Покрытие следующим слоем	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Original	36 часы	5 дни	24 часы	4 дни	16 часы	2 дни	12 часы	1 дни

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ**Подготовка****ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ ДРЕВЕСИНА**

В хорошем состоянии Очистите поверхность с помощью Super Cleaner. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 280-320). С помощью растворителей удалите пыль, оставшуюся после шлифования.

В плохом состоянии Удалите все ранее нанесенные покрытия.

Неокрашенная древесина Зачистите до гладкости с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 80-180, а затем 280). Удалите пыль, оставшуюся после шлифования, сметая ее щеточкой или вытирая. Если вы используете для вытирания растворитель, дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем наносить первый слой.

Грунтовка неотделанной древесины: Разбавьте первый слой на 10-15% Thinners No.1.

Метод

Нанесите минимум 3 неразбавленных слоя, или больше, в случае если Вы пользуетесь валиком. Для достижения наилучшего результата произведите легкую шлифовку между слоями наждачной бумагой с зерном 320-400. Не наносите краску непосредственно из банки. Отлейте требуемое количество краски в отдельную емкость.

Советы

Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.

Разбавитель Разбавители № 1, Разбавители № 3

Очиститель Разбавители № 1

Валик Если используете валик, разотрите излишки краски кистью или губкой во избежание образования воздушных пузырей.

Безвоздушный распылитель (Только профессиональное распыление) Давление: 176-210 баров. Размер сопла: 1365-1580.

Обычный распылитель (Только профессиональное распыление) Давление: 2-3 бара. Размер сопла: 1.1-1.4 мм. Разбавить 25-30% разбавителем номер 3

Airmix spray (Только профессиональное распыление) Давление: 2 бара. Размер наконечника: 06-113.

Для достижения наилучшего результата произведите легкую шлифовку между слоями наждачной бумагой с зерном 320-400. Не наносите краску непосредственно из банки. Отлейте требуемое количество краски в отдельную емкость.

Некоторые важные замечания

Применяется только на поверхностях выше ватерлинии. Не использовать при температуре ниже 5°C. Не наносите под воздействием прямых солнечных лучей. Температура продукта должна составлять минимум 15°C и максимум 35°C. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Original

Лаки

Яхтенный лак с глубоким блеском.



Совместимость / Основы	Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Количество слоёв	Подходит для применения на всех видах дерева, за исключением прямого нанесения на маслянистые породы древесины, такие как тик и ироко.
Покрытие	Минимум 3 (Теоретическое) - 13.0 КВ.М/л (Практическое) - 11.7 КВ.М/л
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя	40 микрон сухой кистью
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя	77 микрон мокрый кистью
Методы Нанесения	Кисть, Валик, Обычный распылитель, Безвоздушный распылитель, Воздушная смесь (Только профессиональное распыление).

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Original, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. ТРАНСПОРТИРОВКА: Original должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.
Безопасность	ОБЩЕЕ: Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки. ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Original не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.
ВАЖНО Пояснение	<i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.</i>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт <http://www.yachtpaint.com>.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2014.