

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Матовый полиуретановый лак предназначенный в основном для внутренних работ. Устойчива к горячей воде, мягким кислотам и щелочи. Быстросохнущая формула сводит к минимуму загрязнения пылью.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YVA251
Вид поверхности	Сатин
Удельный вес	0.900
Твёрдые компоненты	46%
Типичный срок хранения	2 годы
VOC (в комплекте)	425 грамм/литр
Размер комплекта	375 мл. 750 мл. 2.5 л.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Сухое на ощупь	5 часы		3 часы		1 часы		30 минуты	
Покрытие следующим слоем	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Goldspar Satin	24 часы	4 дни	15 часы	3 дни	6 часы	2 дни	3 часы	1 дни

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка	<p>ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ ДРЕВЕСИНА</p> <p>В хорошем состоянии Очистите с помощью растворителей. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 280-320). С помощью растворителей удалите пыль, оставшуюся после шлифования.</p> <p>В плохом состоянии Удалите все ранее нанесенные покрытия.</p> <p>Неокрашенная древесина Зачистите до гладкости с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 80-180, а затем 280). Удалите пыль, оставшуюся после шлифования, сметая ее щеточкой или вытирая. Если вы используете для вытирания растворитель, дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем наносить первый слой.</p> <p>Грунтовка неотделанной древесины: Разбавьте первый слой на 10-15% Thinners No.1.</p>
Метод	Нанесите минимум 3 неразбавленных слоя, или больше, в случае если Вы пользуетесь валиком. Не наносите краску непосредственно из банки. Отлейте требуемое количество краски в отдельную емкость.
Советы	<p>Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.</p> <p>Разбавитель Разбавители № 1, Разбавители № 3</p> <p>Очиститель Разбавители № 1</p> <p>Безвоздушный распылитель (Только профессиональное распыление) Давление: 176-210 баров. Размер сопла: 1365-1580.</p> <p>Обычный распылитель (Только профессиональное распыление) Давление: 2-3 бара. Размер сопла: 1.1-1.4 мм. Разбавить 25-30% разбавителем номер 3</p> <p>Валик Если используете валик, разотрите излишки краски кистью или губкой во избежание образования воздушных пузырей.</p> <p>Другое Для распыления Airmix: Давление: 2 бара. Размер наконечника: 06-113. Для достижения наилучшего результата произведите легкую шлифовку между слоями наждачной бумагой с зерном 320-400. Не наносите краску непосредственно из банки. Отлейте требуемое количество краски в отдельную емкость.</p>
Некоторые важные замечания	Используйте только рекомендованные разбавители. Применяется только на поверхностях выше ватерлинии. Не наносите под воздействием прямых солнечных лучей. Температура продукта должна составлять минимум 15°C и максимум 35°C. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Совместимость / Основы	Подходит для применения на всех видах дерева, за исключением прямого нанесения на маслянистые породы древесины, такие как тик и ироко.
Количество слоёв	Минимум 3

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт <http://www.yachtpaint.com>.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2014.

Лаки

Быстросохнущий матовый лак для яхт.

Покрытие	(Теоретическое) - 11.5 КВ.М/л (Практическое) - 10.3 КВ.М/л
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя	40 микрон сухой кистью
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя	87 микрон мокрый кистью
Методы Нанесения	Кисть, Валик, Воздушная смесь, Безвоздушный распылитель, Обычный распылитель (Только профессиональное распыление)

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Goldspar Satin, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.</p> <p>ТРАНСПОРТИРОВКА: Goldspar Satin должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.</p>
Безопасность	<p>ОБЩЕЕ: Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.</p> <p>ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Goldspar Satin не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.</p>
ВАЖНО Пояснение	<p><i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.</i></p>