

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Micron Extra EU представляет собой высокопрочное полирующееся противообрастающее покрытие, обеспечивающее защиту в течение 2 сезонов после единоразового применения. (3-4 слоя). Разработанное Biolux™ Technology для регулируемого оптимизированного сброса биоцидов, Micron Extra EU обеспечивает сверхнадежную защиту даже в сложных условиях обрастания.

\* Исключительная надежность - экстремально прочная формула

\* 24 месяца защиты при одном нанесении

\* Полирующая система - предотвращает нарастание толщины покрытия

Возможно применение в течение 12 месяцев до спуска на воду.

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

<b>Цвет</b>	YVB600-Белый, YVB601-красный, YVB602-Синий, YVB603-Темно синий, YVB604-Чёрный, YVB605-Зелёный, YVB606-Темно Серый
<b>Вид поверхности</b>	Матовый
<b>Удельный вес</b>	1.75
<b>Твёрдые компоненты</b>	50%
<b>Типичный срок хранения</b>	2 годы
<b>ВОС (в комплекте)</b>	435 г/л
<b>Размер комплекта</b>	750 мл., 2.5 л., 5 л., 20 л.

### ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Сухое на ощупь	1 часы	45 минуты	30 минуты	20 минуты
Погружение	24 часы	12 часы	8 часы	6 часы

**Пояснение:** Максимальное время до погружения: 5-35°C - 12 месяцев.

Покрытие следующим слоем	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Micron Extra EU	16 часы	-	10 часы	-	6 часы	-	4 часы	-

### НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

<b>Подготовка</b>	<p><b>ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ</b></p> <p><b>В хорошем состоянии</b> Все загрязнения и отложения должны быть тщательно удалены, включая размытый слой. Использовать промывку свежей водой под высоким давлением (3000 фунтов/кв. дюйм/207 бар) и/или шабрение и мокрую шлифовку, как правило, с использованием наждачной бумаги зернистостью 80-120. Если прежнее покрытие несовместимо или неизвестно, то нанесите International барьерный или герметизирующий слой.</p> <p><b>В плохом состоянии</b> Используйте Interstrip для удаления следов противообрастающего покрытия.</p> <p><b>ГРУНТОВКА</b> Процесс подготовки неокрашенных поверхностей изложен в техническом описании соответствующей грунтовки.</p> <p><b>НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК</b> Нанести грунтовку Gelshield 200 для защиты от осмоса или Primoson..</p> <p><b>СТАЛЬ/ЧУГУН</b> Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primoson.</p> <p><b>Свинец</b> Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primoson.</p> <p><b>ДРЕВЕСИНА</b> Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primoson.</p>
<b>Советы</b>	<p><b>Смешивание</b> Тщательно перемешайте каждый компонент до смешивания между собой.</p> <p><b>Разбавление</b> Не рекомендуется разводить.</p> <p><b>Очиститель</b> YTA085 Разбавители № 3</p> <p><b>Безвоздушный распылитель</b> Давление: 176-210 баров.Размер наконечника: 2180</p> <p><b>Комбинированное распыление</b> Давление: 2.5 бара.Размер наконечника: 20-113.</p> <p><b>Другое</b> Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром состоянии. Не подвергайте старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию. Реальный цвет проявится после погружения.</p>
<b>Некоторые важные замечания</b>	Во избежание преждевременного износа наносите правильное количества покрытия, ориентируясь по кроющей способности.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.

## Необрастающая Краска

Надежное действие в течение нескольких сезонов

<b>Совместимость / Основы</b>	<p>Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F.                  Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.                  Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p> <p>Стеклопластик, древесина, сталь/чугун, свинец.                  Не подходит для применения на алюминиевых или основах из сплавов или поверхностях с цинковым напылением.                  Возможно непосредственное нанесение поверх всех типов противообрастающих покрытий в хорошем состоянии, исключением необрастающих покрытий VC17m/PTFE. Обратитесь к местному представителю компании International за советом, если Вы не уверены в совместимости Micron Extra EU с существующей схемой покрытия.</p>
<b>Количество слоёв</b>	<p><b>Кисть/Валик</b> - наносите 2 слоя в сезон или 3 слоя на 3 сезона, учитывая рекомендуемую толщину покрытия. Нанесите дополнительный слой на участки повышенного износа, как то скулы, рули, дейдвудное устройство и входящие кромки.</p> <p><b>Распылитель</b> - Наносите 1 слой в сезон. Нанесите дополнительный слой на участки повышенного износа, как то скулы, рули, дейдвудное устройство и входящие кромки.</p>
<b>Покрытие</b>	<p>(Теоретическое) - 10 КВ.М/л кистью, 5 КВ.М/л распылителем                  (Практическое) - 9 КВ.М/л кистью, 3 КВ.М/л распылителем</p>
<b>Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя</b>	50 микронов сухой кистью/валиком, 75 микронов сухой распылителем
<b>Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя</b>	100 микронов мокрый кистью/валиком, 150 микронов мокрый распылителем
<b>Методы Нанесения</b>	Безвоздушный распылитель, Воздушная смесь, Кисть, Валик

### ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

<b>Хранение</b>	<p><b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b>                  Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Micron Extra EU, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.</p> <p><b>ТРАНСПОРТИРОВКА:</b>                  Micron Extra EU должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.</p>
<b>Безопасность</b>	<p><b>ОБЩЕЕ:</b>                  Содержит биоциды. Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром состоянии. Не подвергайте старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию. Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.</p> <p><b>ХРАНЕНИЕ:</b>                  Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.                  Остатки Micron Extra EU не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.</p>
<b>ВАЖНО Пояснение</b>	<p><i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющиеся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.</i></p>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.