

покрытие:**Упаковка:**

Препарат поставляется в двух упаковках

Примечание:

* толщина пленки и скорость растекания зависят от способа нанесения. При нанесении кистью возможна необходимость нанесения большего количества слоев для достижения указанной толщины пленки.

- Важно, чтобы компонент А и компонент В были смешаны механически, не добавляйте сразу весь компонент В к компоненту А в 3-4 порции.
- Из-за химической реакции, продукт может сгущаться, но до тех пор, пока он применяется в упомянутых сроках использования не будет никаких проблем.
- Для безвоздушного нанесения, продукт должен быть использован в течение 4 часов после смешивания с использованием фильтра предварительной очистки.

При погружении SEAJET 039 PLAYINUM 2-COMPONENTS может проявляться небольшое изменение цвета.

Данные о нанесении покрытия:

Температура	Время сушки (при толщине сухой пленки в 150 мк)	Интервалы между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 150 мк)	Жизнеспособность	Сушка до эксплуатации	Прим
-5 ⁰ С	-	-	-	-	
0 ⁰ С	-	-	-	-	
5 ⁰ С	Высыхание поверхностного слоя: 3 часа Высыхание по всей толщине слоя: 12 часов	Минимум: 12 часов Максимум: Нет	36 часов	24 часов	
10 ⁰ С	Высыхание поверхностного слоя: 2 часа Высыхание по всей толщине слоя: 8 часов	Минимум: 8 часов Максимум: Нет	36 часов	18 часов	
20 ⁰ С	Высыхание поверхностного слоя: 1 час Высыхание по всей толщине слоя: 5 часов	Минимум: 5 часов Максимум: Нет	36 часов	12 часов	
30 ⁰ С	Высыхание поверхностного слоя: 30 минут Высыхание по всей толщине слоя: 4 часа	Минимум: 4 часа Максимум: Нет	36 часов	10 часов	

Примечание: Время высыхания и интервалы между нанесением покрытия увеличиваются в зависимости от толщины наложенного слоя.

Перед повторным нанесением слоя следует удостовериться, что уже нанесенная краска полностью просохла. Максимально время погружения после покраски – 6 месяцев.

Информация о безопасности:

при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие: а. Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.

б. Следует обеспечить необходимую вентиляцию.

с. Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.

д. При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.

е. Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено.

Определения:

Допуски:

цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков.

Скорость растекания:

Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д

Содержание твердых частиц:

Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанной скорости нанесения и условиях. Измерения проводилось стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697

Интервал между нанесением покрытия:	ASTMS. Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской
Высыхание по всей толщине:	Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени.
ЛОС:	Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л.

Отказ:

Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результаты тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически теряют силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paints B.V. регламентируются Едиными Условиями Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paints B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единых Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.