

SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER Грунтовка для подводной части.

SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER - антикоррозионная грунтовка и водостойкое покрытие для использования перед нанесением необрастающей краски SEAJET.

Характеристики:

- Быстрое высыхание.
- Хорошая адгезия для последующих покрытий даже после длительного выветривания.
- Хорошая стойкость в морской воде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип:	Антикоррозионная хлор-каучуковая грунтовка.			
Рекомендованное применение:	Грунтовка и связующее покрытие для противообрастающей краски SEAJET.			
Подготовка поверхности:	<p>Противообрастающая обработка поверх существующего слоя: необходимо отшлифовать поверхность наждачной бумагой P180-240(мокрое шлифование). Нанести еще один слой грунтовки SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER для лучшей адгезии с последующим покрытием необрастающей краски SEAJET. Сопоставьте с таблицей совместимости необрастающих красок SEAJET. Наносятся только на сухую поверхность.</p> <p>Необработанный стеклопластик: Обезжирить и обработать с помощью наждачной бумаги P180-240, затем протереть растворителем E, чтобы удалить все загрязнения с поверхности. Нанести еще один слой SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER, затем нанести необрастающую краску SEAJET.</p> <p>Дерево и сталь: Обезжирить с помощью SEAJET BOATWASH и окончательно очистить, чтобы удалить все загрязнения с поверхности. Нанести 3-4 слоя SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER, затем нанести необрастающую краску SEAJET.</p> <p>Алюминий: Первым слоем нанести SEAJET 017 Epoxy Bonding Primer затем обрабатывать так же, как и сталь.</p>			
Физические свойства:	<p>Цвет: Серебрянный.</p> <p>Точка вспышки: 34°C</p> <p>Содержание твердых частиц, %: 40 ± 2</p> <p>ЛОС (теоретически): 572 г/л</p>			
Применение:	<p>Растворитель: РАСТВОРИТЕЛЬ СИДЖЕТ А</p> <p>Нанесение: Бесвоздушный распылитель, кисть, валик*.</p> <p>Минимальная температура: 0°C</p> <p>Максимальная влажность: 85% относительной влажности</p>			
Нанесение распылением:	<p>№ наконечника: Graco 721, 723</p> <p>Давление краски на выходе: 15,0 – 18,0 мПа</p> <p>Растворение: 0 – 5% (от объема)</p>			
Толщина пленки и скорость растекания:		Мин.	Макс.	
	Толщина пленки, влажная	100	188	µm
	Толщина пленки, сухая:	40	75	µm
	Скорость растекания: (теоретически)	10,0	5,3	м ² /л
Предпочтительное последующее покрытие:	Существующие грунтовки или противообрастающая краска, SEAJET 117 MULTI-PURPOSE EPOXY PRIMER, SEAJET 118 ULTRA-BUILD EPOXY PRIMER.			
Предпочтительное последующее покрытие:	Любые противообрастающие краски SEAJET.			
Упаковка:	Препарат поставляется в одной упаковке			
Примечание:	* толщина пленки и скорость растекания зависят от способа нанесения. При нанесении кистью возможна необходимость нанесения большего количества слоев для достижения указанной толщины пленки.			

Данные о нанесении покрытия:

Температура	Время сушки (при толщине сухой пленки в 50 м)	Интервалы между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 50 м)	Жизнеспособность	Сушка до эксплуатации	Примечания
-5 ⁰ C	-	-	-	-	-
0 ⁰ C	-	-	-	-	-
5 ⁰ C	Высыхание поверхностного слоя: 1 час Высыхание по всей толщине слоя: 6 часов	Минимум: 12 часов Максимум: Нет	-	-	7 дней*
10 ⁰ C	Высыхание поверхностного слоя: 50 минут Высыхание по всей толщине слоя: 5 часов	Минимум: 10 часов Максимум: Нет	-	-	7 дней*
20 ⁰ C	Высыхание поверхностного слоя: 30 минут Высыхание по всей толщине слоя: 3 часа	Минимум: 6 часов Максимум: Нет	-	-	7 дней*
30 ⁰ C	Высыхание поверхностного слоя: 20 минут Высыхание по всей толщине слоя: 2,5 часа	Минимум: 5 часа Максимум: Нет	-	-	5 дней*

Максимально с противоположающейся краской.

Примечание: Время высыхания и интервалы между нанесением покрытия увеличиваются в зависимости от толщины наложенного слоя. Перед повторным нанесением слоя следует удостовериться, что уже нанесенное покрытие полностью просохло.

Информация о безопасности:

при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие:

- Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.
- Следует обеспечить необходимую вентиляцию.
- Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.
- При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.
- Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено.

Определения:

Допуски:	цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков.
Скорость растекания:	Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д.
Содержание твердых частиц:	Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанной скорости нанесения и условиях. Измерения проводились стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697 ASTM.
Интервал между нанесением покрытия:	Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской
Высыхание по всей толщине:	Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени.
ЛОС:	Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л.

Отказ:

Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результаты тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически теряют силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paints B.V. регламентируются Единными Условиями Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paints B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единных Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.